

AANVULLENDE LEGINSTRUCTIE JUMPAX[®] BASIC

1. ALGEMEEN

Voor het leggen van Jumpax[®] Basic raadpleeg altijd de leginstructie welke in de originele verpakking is bijgesloten. Jumpax[®] Basic is nagenoeg doortekeningsvrij. Wij adviseren Jumpax[®] Basic altijd te leggen in combinatie met een verende Unifloor onderlaag.

2. VLOERVERWARMING

In het geval van een vloerverwarming dient men een PE-folie te gebruiken met een dikte van 200 µ. Het vloerverwarmingssysteem dient uitgeschakeld en volledig afgekoeld te zijn, vóór en tijdens het aanbrengen van Jumpax[®] Basic. De maximale temperatuur aan de bovenzijde van de dekvloer mag niet warmer worden dan 28 °C. In het geval dat de vloerbedekking op Jumpax[®] Basic wordt verlijmd, mag het verwarmingssysteem pas dan weer opgestart worden nadat de lijm volledig is afgebonden (uitgehard). De temperatuur wordt stapsgewijs opgevoerd. Zie hiervoor het opstartprotocol van de installatie instructies van het vloerverwarmingssysteem of vraag dit na bij de leverancier van de vloerverwarming.

Bij toepassing onder tapijt dienen er onderlagen met een zo laag mogelijke warmteweerstand te worden toegepast, welke dan de maximaal voorgeschreven warmteweerstand van de complete opbouw niet mogen overschrijden.

De warmteweerstand inclusief ondervloer mag maximaal 0,15 m².K/W. Bij vloerkoeling geldt een maximum van 0,10 m².K/W. (zie aanwijzingen vloerverwarmingsleverancier).

3. JUMPAX[®] BASIC EN NIET VERLIJMD VLOERBEDEKKING

Niet verlijmd vloerbedekking zoals klik laminaat, klik fineer, lamelparket en alle andere kliksystemen op basis van HDF of WPC kern (hout en kunststofdrager), mogen zwevend (ontkoppeld) op Jumpax[®] Basic worden aangebracht.

4. JUMPAX[®] BASIC MET DIRECTE VERLIJMING VLOERBEDEKKING

Directe verlijming van vloerbedekking bestaande uit een rug van jute, kokos of wol is niet geschikt.

5. JUMPAX[®] BASIC EN ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

Elastische of zachte vloerbedekking (bijvoorbeeld PVC, linoleum, vinyl, rubber, kurk en tapijt) kunnen direct op de ondervloer worden aangebracht. Controleer de aangebrachte Jumpax[®] Basic ondervloer altijd op onregelmatigheden. Men dient altijd de naden van de topplaten te schuren met korrel 120 om eventuele doortekening zoveel mogelijk te beperken. Voordat de vloerbedekking wordt geplaatst, dient de aangebrachte Jumpax[®] Basic ondervloer vrij te zijn van stof. (Voor het juiste lijmadvies kunt u altijd advies inwinnen bij uw lijmleverancier of onze website raadplegen: www.unifloor.nl/lijmadviesen)

6. JUMPAX[®] BASIC EN PU VLOEREN

Niet geschikt.

7. JUMPAX[®] BASIC EN MASSIEF PARKET

Niet geschikt

8. JUMPAX[®] BASIC EN MEERLAAGS EN PREFAB TAPIS (DIRECT VERLIJMD)

Niet geschikt

9. JUMPAX[®] BASIC EN PLAVUIZEN

Niet geschikt

10. OVERIGE INSTRUCTIES:

Jumpax[®] Basic binnen 48 uur beleggen of anders volledig afdekken met PE-folie.

Voor het activeren van de interactieve lijm tussen de onder- en de bovenplaat, kan ook een 75 kilo zware linoleumroller worden gebruikt.

Indien lengte en/of breedte van de Jumpax[®] Basic ondervloer groter is dan 10 meter, dan dient er 1 mm expansieruimte per extra meter te worden toegevoegd. De absolute lengte of breedte van de Jumpax[®] Basic ondervloer mag maximaal 12 meter bedragen.

