

WOCA Houtloog kan worden aangebracht op alle nieuwe of opnieuw geschuurde oppervlakken van zacht en hard hout zoals vloeren, trappen, meubels en panelen. WOCA Houtloog bleekt het hout en zorgt ervoor dat het hout niet vergeelt. Om het gewenste resultaat te verkrijgen, raden we aan om de loog te testen op een onopvallende plaats voordat het gehele oppervlak wordt bewerkt.

- Geeft een lichter oppervlak en gaat vergeling tegen
- Moet altijd worden nabehandeld met olie of zeep
- Voor alle houtsoorten
- Geschikt voor kinderspeelgoed
- Woonbiologisch aanbevolen



## Toepassingsgebied

---

Voor het bleken van nieuw of geschuurd hout. Voor massieve en lamelvloeren. Verkrijgbaar in wit en grijs. Geschikt voor alle houtsoorten.

---

## Gebruik

- Zorg ervoor dat het hout egaal geschuurd is (eindkorrel gaasschijf 100 of handschuurpapier120) en verwijder alle stof. Eventueel reinigen met vochtige doek met Intensiefreiniger en water (verhouding 1:40). Het oppervlak moet volledig schoon en droog zijn voordat u de loog aanbrengt.
- Schud de flacon grondig. Giet de loog in een plastic emmer zodat er geen afzetting achterblijft op de bodem van de flacon. Roer de loog regelmatig tijdens het gebruik.
- Breng de onverdunde loog bij voorkeur aan met de WOCA 9" applicator of een loogbestendige kwast of roller, in gelijke lagen in de richting van de nerven van het hout. Werk op verticale oppervlakken van onder naar boven.
- Gebruik ten minste 1 liter loog voor 10 m<sup>2</sup>.
- Reinig werktuigen met water.
- Laat het oppervlak ten minste 8 uur drogen bij 20°C (het hout moet volledig droog zijn).
- Polijst het behandelde oppervlak met een bruine of groene pad, om opstaande vezels en overtollig pigment los te maken. Verwijder overtollige resten met een stofzuiger.

### Tip van de professional:

Voor het mooiste en meest egale resultaat kan Houtloog direct na het aanbrengen ook nat-in-nat in het hout gewreven worden met een beige pad.

Vergeet hierbij de kantjes en hoeken niet! Na minimaal 2 uur kan het oppervlak afgenomen worden met een oplossing van intensiefreiniger en water (1:40). De volgende dag kan het hout direct afgewerkt worden met olie of zeep.

---



Exterior Wood Shield

**Langdurige bescherming van onbehandeld hout**

Technisch gegevensblad

28.11.2018 – p. 2/2

## Technische gegevens

---

Basis	Water
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-30 °C
Verbruik	8-10 m <sup>2</sup> /L
Bewaren	+ 10-30 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
Verpakking	2,5L

---

## Contact

---

WOCA Nederland BV  
Aarhusweg 2-18  
9723 JJ Groningen  
T 050-3134400  
info@woca.nl  
www.woca.nl

*Is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*