

JK 22

Tapijtvloerlijm

JK 22 – Tapijtvloerlijm

Art.-nr. 33793

Dispersielijm voor textiele vloerbedekkingen.

Dispersielijm met snelle en zeer goede kleefkracht voor alle soorten textiele vloerbedekkingen, bijv. voor textiele vloerbedekkingen met textiele tweede rug, naaldvlies, geweven stoffen en natuurlijke vezelbekledingen. Geschikt voor geegaliseerde, vlakke en absorberende ondergronden. Alleen binnenshuis.

Vorbereitung van de ondergrond:

De ondergrond moet vast, blijvend droog, scheurvrij, schoon en vrij van materialen zijn die de hechting kunnen aantasten. Ondergrond schuren, grondig stofzuigen, met geschikte JK primer voorstrijken en met geschikte JK egalisatie uitvlakken. Primer en egalisatie goed laten drogen.

Verwerking:

1. Breng de lijm gelijkmatig aan op de ondergrond met een geschikte lijmkam en laat de lijm gelijkmatig beluchten, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en het ruimteklimaat. Breng slechts zoveel lijm aan als binnen de inlegtijd kan worden aangebracht.
2. Bekleding neerleggen en over het gehele oppervlak goed aanwrijven of aanrollen. Zorg voor een goede bevochtiging van de achterzijde van de bekleding. Gelegde oppervlak na ca. 25 minuten nogmaals aanwrijven resp. aanrollen.
3. Verwijder verse lijmverontreinigingen met water.



Technische gegevens:

Verpakking:	18 kg
Palletfactor:	33 Stuks
Kleur:	Beige
Bekleding:	Verbruik:
licht gestructureerd:	ca. 300 g/m ² vertanding A 2
sterk gestructureerd:	ca. 400 g/m ² vertanding B 1
grof gestructureerd:	ca. 500 g/m ² vertanding B 2

Droogtijden:

Beluchtingstijd:	ca. 10 Min.*
Inlegtijd:	ca. 25 Min.*
Belastbaar:	na ca. 24 uur*
Verwerkings-temperatuur:	niet onder 15 °C
Relatieve luchtvochtigheid:	niet meer dan 75 %
Eindsterkte:	na ca. 3 dagen*

*Bij 20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid

Egalisaties	JK 22
JK 10	✓
JK 11	✓
JK 13	✓
JK 15	✓
JK 16	✓
JK 17	✓
JK 19 Fix	✓
Vloerbedekkingen	JK 22
Textiele vloerbedekkingen (synthetische)	✓
Naaldvilt	✓
Geweven producten	✓
Natuurvezel bedekkingen	✓
PVC-vloeren	✗
CV-vloeren	✗
PVC-designvloeren (LVT)	✗
Linoleumvloeren tot 4 mm (in banen)	✗
2-laags parket (bijv. 7 x 50 cm)	✗
3-laags parket (bijv. 20 x 220 cm)	✗
Strokenparket (vanaf 14 mm dikte)	✗
Massief houten planken (tot 220 cm lengte, 14–22 mm dikte)	✗

✓ Belangrijkste toepassingsgebied ○ Mogelijke toepassingsgebied ✗ Geen toepassingsgebied



GISCODE D I –
Oplosmiddelvrij

EMICODE EC 1 PLUS -
Zeer lage uitstoot



Emissie-
getest bouw-
product
volgens aBG



jordanshop.nl