

# JK 27

## Universele lijm

### JK 27 – Universele lijm

Art.-nr. 67470

Dispersielijm voor textiel-, PVC- en CV-vloeren.

Dispersielijm met goede kleefkracht eigenschappen voor textiel-, PVC- en CV-vloeren. Ook geschikt voor textiele vloerbedekkingen met een synthetische tweede rug en linoleumvloeren tot max. 2,5 mm. Geschikt voor geegaliseerde, vlakke en absorberende ondergronden. Alleen binnenshuis.

#### Vorbereiding van de ondergrond:

De ondergrond moet vast, blijvend droog, scheurvrij, schoon en vrij van materialen zijn die de hechting kunnen aantasten. Ondergrond schuren, grondig stofzuigen, met geschikte JK primer voorstrijken en minstens 2 mm dik met geschikte JK egalisatie egaliseren. Primer en egalisatie goed laten drogen.

#### Verwerking:

1. Breng de lijm gelijkmatig aan op de ondergrond met een geschikte lijmkam en laat de lijm gelijkmatig beluchten, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en het ruimteklimaat. Breng slechts zoveel lijm aan als binnen de inlegtijd kan worden aangebracht.
2. Bekleding neerleggen en over het gehele oppervlak goed aanwrijven of aanrollen. Zorg voor een goede bevochtiging van de achterzijde van de bekleding. Gelegde oppervlak na ca. 25 minuten nogmaals aanwrijven resp. aanrollen.
3. Verwijder verse lijmverontreinigingen met water.



#### Technische gegevens:

Verpakking:	18 kg
Palletfactor:	33 Stuks
Kleur:	Lichtbruin
Bekleding:	Verbruik:
PVC-vloeren:	ca. 350 g/m <sup>2</sup> vertanding A 2
CV-vloeren:	ca. 300 g/m <sup>2</sup> vertanding A 1
Textiele vloerb.:	ca. 450 g/m <sup>2</sup> vertanding B 1
Linoleum, max 2,5 mm:	ca. 450 g/m <sup>2</sup> vertanding B 1

#### Droogtijden:

Beluchtingstijd:	ca. 10 tot 20 Min.*
Inlegtijd:	ca. 10 tot 25 Min.*
Belastbaar:	na ca. 24 uur*
Verwerkings- temperatuur:	niet onder 15 °C
Relatieve luchtvochtigheid:	niet meer dan 75 %
Eindsterkte:	na ca. 3 dagen*

\*Bij 20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid

Egalisaties	JK 27
JK 10	✓
JK 11	✓
JK 13	✓
JK 15	✓
JK 16	✓
JK 17	✓
JK 19 Fix	✓
Vloerbedekkingen	JK 27
Textiele vloerbedekkingen (synthetische)	✓
Naaldvilt	✗
Geweven producten	✗
Natuurvezel bedekkingen	✗
PVC-vloeren	✓
CV-vloeren	✓
PVC-designvloeren (LVT)	✗
Linoleumvloeren tot 4 mm (in banen)	○ (max. 2,5 mm dikte)
2-laags parket (bijv. 7 x 50 cm)	✗
3-laags parket (bijv. 20 x 220 cm)	✗
Strokenparket (vanaf 14 mm dikte)	✗
Massief houten planken (tot 220 cm lengte, 14–22 mm dikte)	✗

✓ Belangrijkste toepassingsgebied ○ Mogelijke toepassingsgebied ✗ Geen toepassingsgebied



GISCODE D I –  
Oplosmiddelvrij

EMICODE EC 1 PLUS -  
Zeer lage uitstoot



Emissie-  
getest bouw-  
product  
volgens aBG



jordanshop.nl