

Oplosmiddelvrije eenzijdige dispersielijm met hoge aanvangskleefkracht

geschikt voor het éénzijdig verlijmen van linoleum, kurklinoleum, kurkment en textiele bekledingen met synthetische- of dubbele juteruggen en naaldvilt op alle zuigende ondergronden, binnen.

Producteigenschappen

- voor binnen
- geschikt voor natbedverlijming
- oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- gering verbruik
- bureaustoelvast volgens DIN EN 12 529
- geschikt voor shamponeren volgens RAL 991 A2
- geschikt op vloerverwarming
- goede tack
- geen afluchttijd
- makkelijk te verwerken
- op alle SCHÖNOX-egaliseermiddelen toepasbaar
- hoge kleefkrachtontwikkeling

Toepassingsgebied

SCHÖNOX LINOTEX is geschikt voor het verlijmen van:

- linoleumbekledingen in banen
 - kurkment
 - textiele vloerbekledingen met
 - vulstofvrije rugbekledingssoorten
 - synthetische dubbelruggen of juteruggen
 - geschikte vliesruggen
 - geweven stof
 - naaldvilt éénlagig of meerlagig
 - natuurvezelbekledingen zoals kokos en sisal
- op geschikte zuigende ondergronden in woningen en in de industrie (binnen).

Eisen aan de ondergrond

- Voldoende vastheid, draagkrachtig, vormstabiel en duurzaam droog.
- Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen.
- Vaste vlakke lijmondergronden met doelgerichte, aangepaste zuigkracht worden middels SCHÖNOX-egaliseermiddelen - laagdikte bij dampdichte bekledingen en op niet-zuigende ondergronden min. 2 mm - verkregen (zie gebruiksoverzicht)

- Let op technische productinformaties van de bekledingsfabrikant betreffende bekledingsspecifieke eisen aan de ondergrond.
- De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.




Gebruiksaanwijzing

- SCHÖNOX LINOTEX is een oplosmiddelvrije dispersielijm en wordt vóór gebruik doorgeroerd.
- Bekledingen, welke met SCHÖNOX LINOTEX verlijmd worden, dienen geklimatiseerd, spanningsvrij en vlak te zijn.
- De lijm met een lijmkam gelijkmatig op ondergrond aanbrengen. Plasvorming vermijden. (Lijmophopen voorkomen)
- Aanbevolen lijmkamvertanding:
 - Textiele bekledingen: TKB B1/B2
 - Linoleum/kurkment: TKB B1
- De juiste hoeveelheid te gebruiken lijm is afhankelijk van de bekledingsrugzijde. Let op een voldoende rugzijdebedekking.
- De afstand tussen elkaar rakende linoleumbanen moet minimaal 0,5 mm bedragen.
- Na het inleggen de bekleding aanwrijven en na een wachttijd nogmaals nawrijven resp. aanwalsen.
- Naden eerst na minimaal 24 uur aaneenlassen.
- Inlegfasen:
 - "Natte fase": Opgebrachte lijm vertoont nog geen tack.
 - "Halfnatte fase": begin van de hecht-fase, lijmrillen zijn transparant, tack is vast te stellen (vingerproef). Lijmrillen zijn nog niet droog.
- Een directe verlijming op oude lijmresten kan tot wisselwerkingen en daardoor tot onaangename geurontwikkeling leiden.

Technische gegevens

- Basis: kunstharst dispersie met kleefkrachtversterkende toevoegingsmiddelen
- Kleur: crèmebeige
- Soortelijk gewicht (dichtheid): 1,38 kg/l
- Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C
- Verwerkingstemperatuur: niet onder + 15 °C vloertemperatuur
- Materiaalverbruik: vertanding TKB B1-B2: 350 - 450 g/m²
- Afluchttijd: ca. 0 - 5 min.
- Inlegtijd: ca. 20 - 30 min.
- Droogtijd: ca. 24 uur
- Eindvastheid: na ca. 72 uur

Alle gegevens zijn ca.-waarden, zijn onderhevig aan wisselende omgevings-temperaturen en onderscheiden zich naar zuigkracht van ondergrond en gereedschap.



Verpakking

- 12,0 kg kunststofemmer

Opslag

- SCHÖNOX LINOTEX koel, droog en vorst-vrij bewaren.
- Gedurende 1 jaar houdbaar (in ongeopende verpakking).
- Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.
- Eventueel velvorming verwijderen en niet doorroeren.

Milieu

- Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.
- Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

GISCODE

- D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijken

Gevarenklasse

- niet van toepassing

Advies

- Gereedschap direct met afwasloog reinigen.
- Verontreinigingen op de bekleding direct verwijderen en restsluier met geschikte onderhoudsmiddelen (bv. SCHÖNOX FIX CLEAN) verwijderen.
- Let op advies van de bekledingsfabrikant. In geval van twijfel raden wij een proefverlijming aan.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.



Het Sika managementsysteem is volgens ISO 9001 en 14001 door het SQS gecertificeerd.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group