

Master Optima Lak is een sneldrogende vloerlak op waterbasis, ontwikkeld om het hout een duurzaam en bestendig oppervlak te geven. Het hoge gehalte aan vaste stoffen kleurt het hout licht en geeft het oppervlak een rijke en volle uitstraling. De lak is gemakkelijk aan te brengen en heeft een goede weerstand tegen water en chemicaliën, waardoor deze ideaal is voor kantoren en andere commerciële ruimtes met matig verkeer. De lak voor binnen kan op een eenvoudige en veilige manier aangebracht en zorgt daarna voor een comfortabel binnenklimaat.

- **Sterk en resistent**
- **Rijk en vol uiterlijk**
- **Weinig geur**
- **Keurmerk Binnenklimaat**



## Toepassingsgebied

Voor het lakken van onbehandelde en nieuw geschuurde houten vloeren in commerciële ruimtes. Ideaal voor alle houtsoorten.

## Gebruik

Vorbereiden	Het is belangrijk dat zowel het hout als de lak een temperatuur van minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Gebruik voor het fijnschuren van blank hout een schuurpapier of een schuurpad met korrel 100-120. Stofzuig grondig. De vloer moet volledig droog zijn voordat de primer of lak wordt aangebracht. Gebruik bij het primen WOCA Master Base Primer voor nieuw geschuurd hout om kantenverkleving te verminderen. Als alternatief kunt u WOCA Master Multi Primer proberen voor exotische houtsoorten of oud hout dat eerder is behandeld met olie of was. Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.
Fijnschuren	Korrel 100-120
Behandelen	1 x primer + 2 x Master Optima Lak
Verwerking dag 1	Breng een laag onverdunde Primer aan, zo veel mogelijk in de lengterichting van de houtnerf. Zorg dat er geen plasjes lak blijven liggen. Breng de lak nat-in-nat aan om overlappingen te vermijden. Laat het oppervlak 2-3 uur drogen. Breng nu de eerste laag onverdunde Master Optima Lak aan.
Verwerking dag 2	Schuur het oppervlak met korrel 120-150 en stofzuig dan goed het oppervlak. Breng de laatste laag onverdunde Master Optima Lak aan.

## Droogtijden

Tussen lagen	2-3 uur bij 20°C.
Licht gebruik	5 uur.
Volledig uitgehard	5-7 dagen.
Opmerking	Meubilair mag pas na 24 uur terug worden geplaatst. Schoonmaken en tapijten leggen mag pas na 7 dagen. Als u de droogtijden niet respecteert, kan dit hechtingsproblemen veroorzaken en minder bestendig zijn. Voor elke laklaag wordt de droogtijd langer. De droogtijden worden minder lang bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid. De droogtijden worden langer bij een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid.

## Technische gegevens

---

Basis	Combinatie van polyurethaan en copolymeer.
Dichtheid	Ca. 1,0-1,05 g/ml
Drogestofgehalte	Circa 32 %
Houdbaarheid	1 jaar na productiedatum
Verwerkingstemperatuur	+15-25°C
Viscositeit:	Circa 20-25 s per DIN Cup 4 bij 20 °C.
Verbruik	Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak.
Glansgraad	Mat/glanzend ca. 10, zijdemat/glanzend ca. 20 en halfglanzend/glanzend ca. 40.
Reiniging gereedschap	Gebruik water.
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer (max. + 25°C).
VOS	VOS-Max: 90 g/l, MAXIMALE GRENSWAARDE (A/e (VB)): 130 g/l.
Verpakking	5 L
Goedkeuringen	Keurmerk Binnenklimaat AgBB Z-157.10-181

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Wekelijks schoonmaken	Master Cleaner
Halfjaarlijks onderhoud	Master Care
Gerelateerde producten	Intensiefreiniger
Gereedschap	Lakrol, 9 mm pool,

## Contact

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*