



# Bona Mega ONE

1 COMPONENT, WATERGEDRAGEN AFLAK

Snelheid & Eenvoud voor zwaar belaste vloeren woonhuizen & medium belaste commerciële vloeren



Hier in vertrouwde handen!  
Dit Bona Product is  
Geschikt voor vloerverwarming

Uw alles-in-1-Partner voor de behandeling van houten vloeren. Sneldrogend, gemakkelijk te schuren en uitstekende vulkracht. Bona Mega ONE richt zich op het vereenvoudigen van de werkdag van de vakman, voor sneller en eenvoudiger werken met grote betrouwbaarheid. Het geeft een mooie, warme houtkleuring en vormt tegelijkertijd een duurzame bescherming voor houten vloeren in woonruimten en in commerciële omgevingen met minimale belasting. Een kristalheldere, niet-vergelende formule.

- Uitstekende laagopbouw
- Sneldrogend
- Uitstekende schuureigenschappen
- Niet vergelend



# Bona Mega ONE

1 COMPONENT, WATERGEDRAGEN AFLAK

Snelheid & Eenvoud voor zwaar belaste vloeren woonhuizen & medium belaste commerciële vloeren

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Type aflak:</b>	1-component watergedragen polyurethaan afwerking
<b>Vast stofgehalte:</b>	Ca. 32%
<b>Glans (bij 60°):</b>	Zijdemat 40% - Mat 20% - Extra Mat 9% (op glas)
<b>Verdunning</b>	Indien nodig, verdunnen met 4% Bona Retarder voor een langere open tijd
<b>Droogtijd:</b>	Nieuwe laag: 1-2 uur* Licht gebruik: 8 uur* Volledig uitgehard: 5 dagen* *onder normale condities, 20°C/60% r.v.
<b>Gereedschap:</b>	Bona Roller
<b>Verbruik:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /liter (100-120 g/m <sup>2</sup> ) per laag
<b>Veiligheid:</b>	Ongeclassificeerd
<b>Reiniging:</b>	Veeg het gereedschap schoon van restanten vóór het reinigen met een minimum aan water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton
<b>Houdbaarheid:</b>	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
<b>Opslag/transport:</b>	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
<b>Afval:</b>	Afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
<b>Verpakking</b>	10 x 1 liter / 3 x 5 liter
<b>Certificaten:</b>	EMICODE; EC1 – zeer lage emissies binnenshuis GreenGuard EN 13501-1; reactie op vuur EN 71-3: toepassing op kinderspeelgoed Komt in aanmerking voor LEED en BREEAM punten

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

## VOORBEREIDING

Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is geschuurd en droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen is.

Laat de lak op kamertemperatuur komen, plaats het filter en schudt de can grondig vóór gebruik. Het product kan het beste worden aangebracht bij een temperatuur tussen 18-25°C en een luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **Minimumtemperatuur voor gebruik is 13°C.**



# Bona Mega ONE

1 COMPONENT, WATERGEDRAGEN AFLAK

Snelheid & Eenvoud voor zwaar belaste vloeren woonhuizen & medium belaste commerciële vloeren

## BEHANDELSHEMA Alternatieven

### Onbehandeld hout optie 1:

- 1 x Bona Primer<sup>1</sup>  
Licht tussenschuren met korrel 150
- 2 x Bona Mega ONE

### Onbehandeld hout optie 2:

- 1 x Bona Mega ONE<sup>1</sup>  
Licht tussenschuren met korrel 150
- 2 x Bona Mega ONE

<sup>1</sup> Voor vloeren waar risico op kantenverlijming is, zoals kopshouten vloeren, zachthouten planken en hardhouten vloeren met vloerverwarming, is het aan te raden om vóór het aanbrengen van Bona Mega ONE altijd een Bona primer te gebruiken en maatregelen te nemen om het klimaat te stabiliseren.

**Let op:** het wordt afgeraden meer dan twee volledige lagen per dag aan te brengen; dit in verband met de kans op overmatig uitzetten van het hout. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen leiden tot een zwakke laag met een slechte hechting.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) De lak 1 minuut grondig schudden.
- 2) Breng de lak aan met een Bona Roller, verhouding 8 -10 m<sup>2</sup>/liter (100-120 g/m<sup>2</sup>). Rol afwisselend met de houtnerf mee en haaks op houtnerf om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houd altijd een "natte rand" aan om overlappings/aanzetten te vermijden.
- 3) Goed laten drogen vóór het aanbrengen van een volgende laag. Zorg voor goede ventilatie.
- 4) Indien nodig tussenschuren met het Bona Scrad System korrelgrote 150 (of fijner) en verwijder het schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. **Opmerking:** als u de vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren.

De vloer kan ca. 8 uur na de laatste laklaag licht worden belopen, maar het oppervlak blijft kwetsbaar voor krassen en beschadigingen totdat het volledig is uitgehard – volledige uitharding is na ongeveer 5 dagen. Geen kleden e.d. neerleggen of vochtig schoonmaken totdat het volledig is uitgehard.

## ONDERHOUD

Het reinigen met de juiste producten is eenvoudig. Met de Bona reinigings- en onderhoudsproducten weet u dat u het best mogelijke product heeft gekozen om uw klant haar/zijn vloer te laten schoonmaken en onderhouden.

Onderhoudsinstructies voor eindgebruikers zijn beschikbaar op de Bona Mega ONE productpagina op [bona.com](http://bona.com). Stuur de pdf digitaal door naar uw klant. Uiteraard kunt u het ook printen.



# Bona Mega ONE

1 COMPONENT, WATERGEDRAGEN AFLAK

**Snelheid & Eenvoud voor zwaar belaste vloeren woonhuizen & medium belaste commerciële vloeren**

## BELANGRIJK

- Weekmakers die worden aangetroffen in materialen zoals ondertapijten, meubelpoten, wieltes en lijmen die voor bevestiging worden gebruikt, kunnen leiden tot verweking en verkleuring. Blootstelling aan haarkleurmiddelen of rubber autobanden, fietsbanden en kindervanbanden kan leiden tot permanente, onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Gebruik bescherming of vermijd dit contact volledig.
- Gemorst materiaal moet onmiddellijk worden verwijderd. Onbedoeld morsen kan cosmetische vlekken veroorzaken of het oppervlak beschadigen.
- Houd er rekening mee dat hoewel Bona parketlakken zijn ontworpen om een afgesloten oppervlak te creëren dat bestand is tegen slijtage, strepen en morsen etc., dat geen enkel aangebracht afwerkingssysteem fysieke schade aan het hout kan voorkomen of de vloer kan "uitharden". Deuken en krassen in het hout kunnen worden veroorzaakt door meubels, gevallen voorwerpen, nagels van huisdieren etc. Er moet te allen tijde maatregelen worden genomen om de kans hierop te verkleinen.

De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

**België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, [infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)**

**Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, [bona.nl@bona.com](mailto:bona.nl@bona.com)**