



Bona Traffic HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN PARKETLAK

Krachtige prestatie op topsnelheid



Hier in vertrouwde handen!
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona Traffic HD (*HD = High Durability*) is een parketlak met een zeer snelle uitharding, de vloer kan reeds na 12 uur worden betreden. Een ideale keuze voor winkels en openbare ruimtes waar een prioriteit is van een minimale uitvaltijd en waar de hoogst mogelijke duurzaamheid is vereist. Door de lage emissies en het lage geurgehalte te gebruiken zonder noodzaak om de aangrenzende ruimtes te ontruimen.

Bona Traffic HD is een superieure oplossing voor locaties zoals hotellobby's, luchthavens, musea etc. - ontwikkeld voor duurzame resultaten op de vloer en voor het milieu zonder afbreuk te doen aan de krasbestendigheid, strepen en chemicaliën.

- Snel en eenvoudig aan te brengen – extreem verhoogde duurzaamheid
- Superieure bescherming voor woonhuizen en commerciële locaties
- Snelle uitharding – reeds belastbaar 12 uur na de laatste laklaag
- EMICODE EC1^{PLUS} gecertificeerd voor zeer lage emissies binnenshuis



Bona Traffic HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN PARKETLAK

Krachtige prestatie op topsnelheid

TECHNISCHE GEGEVENS

Type aflak:	2-componenten watergedragen polyurethaan afwerking
Vast stofgehalte:	Ca. 32%
Glans (bij 60°):	Zijdemat 40%, mat 20%, extra mat 11% (op glas)
Mengverhouding:	OF 1 deel Harder op 1 liter Bona Traffic HD OF 0,41 liter Harder op 4,54 liter Bona Traffic HD (≈8 vol%)
Potlife:	Max. 4 uur bij 20°C (korter als het warmer is)
Verdunning:	Indien nodig, verdunnen met 4% Bona Retarder voor een langere open tijd
Droogtijd, tot:	Opnieuw lakken: 2-3 uur* Licht gebruik: 6 uur* Volledig gebruik: 12 uur* Matten/kleden neerleggen: 3 dagen* *Bij normale condities, 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Bona Microfleece Roller (11 mm vacht)
Verbruik:	8-10 m ² /liter (100-120 g/m ²) per laklaag
Veiligheid:	Aflak: ongeclassificeerd Harder: geclassificeerd (zie het veiligheidsblad)
Reiniging:	Veeg het gereedschap schoon van restanten vóór het reinigen met een minimum aan water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton.
Houdbaarheid:	Aflak: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking Harder: 18 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	3 x 4,95 liter cans inclusief harder (0,41 liter)
Certificaten:	EMICODE; EC1 ^{PLUS} – zeer lage emissies binnenshuis GreenGuard Gold EN 14904:2006; goedgekeurd, wrijving voor sportvloeren EN 13501-1; reactie op vuur Komt in aanmerking voor LEED en BREEAM punten

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is geschuurd en droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen is.

Laat de lak en de harder op kamertemperatuur komen, plaats het filter en schudt de can grondig vóór gebruik. Het product kan het beste worden aangebracht bij een temperatuur tussen 18-25°C en een luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **Minimumtemperatuur voor gebruik is 13°C.**



Bona Traffic HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN PARKETLAK

Krachtige prestatie op topsnelheid

BEHANDELSHEMA

Standaard protocol:

- 1x Bona Primer¹
- 2x Bona Traffic HD¹

Eerder gelakt oppervlak:

- Reinigen & goed tussenschuren
- 1-2x Bona Traffic HD

Voor het kleuren van het hout:

- 1x Bona Craft Oil 2K²
- 2x Bona Traffic HD

¹ de vloer moet in totaal 3 lagen krijgen

² om het risico op terugbloeden van olie tot een minimum te beperken, wordt geadviseerd om de dosering te beperken. Het gebruik van een katoenen doek die om een pad is gewikkeld onder een boenmachine zorgt ervoor dat de olie gematigd wordt aangebracht. Goed droogboenen met katoenen doeken.

Let op: het wordt afgeraden meer dan twee volledige lagen per dag aan te brengen; dit in verband met de kans op overmatig uitzetten van het hout. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen leiden tot een zwakke laag met een slechte hechting.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) Schud de lakcan goed en voeg de Bona Traffic HD Harder toe aan de lak. Het mengsel onmiddellijk opnieuw gedurende 1 minuut grondig schudden. Het mengsel lak/harder moet direct of uiterlijk binnen 4 uur worden gebruikt. Indien u kleinere hoeveelheden lak mengt, giet dan de gewenste hoeveelheid in een aparte can; 1 liter lak komt overeen met 1 deel harder, 2 liter lak met 2 delen harder enz. (zie mengverhouding onder het kopje Technische Gegevens).
- 2) Breng de lak aan met een Bona Roller voor 8 -10 m²/liter (100-120 g/m²). Rol afwisselend met de houtnerf mee en haaks op houtnerf om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houd altijd een "natte rand" aan om overlappingen/aanzetten te vermijden.
- 3) Goed laten drogen vóór het aanbrengen van een volgende laag. Houd voor iedere extra laag rekening met een iets langere droogtijd. Zorg voor goede ventilatie.
- 4) Indien nodig tussenschuren met het Bona Scrad System korrelgrote 150 (of fijner) en verwijder het schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. **Opmerking:** als u de vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren.

De vloer kan ca. 6 uur na de laatste laklaag licht worden belopen en kan na 12 uur volledig opnieuw in gebruik worden genomen. Laat de vloer tenminste 3 dagen drogen vóór het terugplaatsen van tapijten en andere vloerbedekkingen en meubilair. Vermijd ook het vochtig reinigen van de vloer gedurende deze droogperiode.

Opmerking: als Bona Traffic HD wordt gebruikt als afwerklaag op Bona Craft Oil 2K dan moet de afwerklaag minimaal 1 week uitharden voordat kleden/matten kunnen worden teruggeplaatst.



Bona Traffic HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN PARKETLAK

Krachtige prestatie op topsnelheid

BONA RECOATEN – NIEUWE LAAG

Versleten oppervlakken kunnen worden onderhouden door een extra laag Bona Traffic HD aan te brengen. Dit proces zal de bescherming versterken en de oorspronkelijke afwerking herstellen. Houd er wel rekening mee dat was en siliconen de hechting en een bevredigend resultaat kunnen belemmeren. Test bij twijfel de comptabiliteit voordat u het gehele oppervlak behandelt. Meer gedetailleerde informatie vindt u op www.bona.com.

- 1) Ontvet en reinig het oppervlak grondig met een 10% oplossing van Bona Deep Clean Solution. Maak een deel van de vloer nat met de reiniger en schrob met een rode of groene pad voordat u al het opgeloste vuil verwijdert. De Bona PowerScrubber is een ideaal hulpmiddel voor dit proces. Let wel op dat er geen plassen reinigungsoplossing achterblijven.
- 2) Laat het oppervlak drogen.
- 3) Het oppervlak schuren met Bona Diamond Abrasives korrel 240. Bevestig dit aan een Bona Multi- of een Quattro-Disc met flexibele tussenpads ertussen. Schuur de hoeken en randen handmatig.
- 4) Stofzuigen om het schuurstof te verwijderen en na"vegen" met de Bona Mop/Premium Spray Mop met de Bona Dusting Pad. Of gebruik als alternatief de Bona PowerScrubber met schoon water om het statisch gebonden stof grondig te verwijderen.
- 5) Bona Traffic HD aanbrengen met een verbruik van 8-10 m²/liter en laat het oppervlak drogen.

ONDERHOUD

Het reinigen met de juiste producten is eenvoudig. Met de Bona reinigungs- en onderhoudsproducten weet u dat u het best mogelijke product heeft gekozen om uw klant haar/zijn vloer te laten schoonmaken en onderhouden.

Onderhoudsinstructies voor eindgebruikers zijn beschikbaar op de Bona Traffic HD productpagina op bona.com. Stuur de pdf digitaal door naar uw klant. Uiteraard kunt u het ook printen.

BELANGRIJK

- Weekmakers die worden aangetroffen in materialen zoals ondertapijten, meubelpoten, wieltes en lijmen die voor bevestiging worden gebruikt, kunnen leiden tot verweking en verkleuring. Blootstelling aan haarkleurmiddelen of rubber autobanden, fietsbanden en kinderwagenbanden kan leiden tot permanente, onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Gebruik bescherming of vermijd dit contact volledig.
- Gemorst materiaal moet onmiddellijk worden verwijderd. Onbedoeld morsen kan cosmetische vlekken veroorzaken of het oppervlak beschadigen.
- Houd er rekening mee dat hoewel Bona parketlakken zijn ontworpen om een afgesloten oppervlak te creëren dat bestand is tegen slijtage, strepen en morsen etc., dat geen enkel aangebracht afwerkingssysteem fysieke schade aan het hout kan voorkomen of de vloer kan "uitharden". Deuken en krassen in het hout kunnen worden veroorzaakt door meubels, gevallen voorwerpen, nagels van huisdieren etc. Er moet te allen tijde maatregelen worden genomen om de kans hierop te verkleinen.

De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com